


## Силиконовая резиновая изолента

KC73(770) антитрекинговая самослипающаяся силиконовая изолента с широким диапазоном температур использования (от -50°C до +250°C). Имеет превосходные поверхностные антитрекинговые свойства, а также сопротивляемость погодным условиям, применяется для изоляции повторного соединения кабеля.

## Особенности

Высокая сопротивляемость эффекту трекинга Выдерживает высокие/низкие температуры

Устойчивость к растворителям Устойчивость к озону, УФ, ксенону

| Характеристика | Среднее значение | Метод тестирования |
|---|---|---|
| Предел прочности | 6.76MPa | ASTM D 4325 |
| Удлинение при разрыве | 480% | ASTM D 4325 |
| Устойчивость к нагреву (250°C 168H) | + | ASTM D 4325 |
| Устойчивость к озону | + | ASTM D 4325 |
| Устойчивость к УФ | + | ASTM D 4325 |
| Устойчивость к ксенону | + | ISO 4892-2 |

## Упаковка

| Артикул | Dimension | Цвет | Шт/Кор |
|---|---|---|---|
| KC73(770) | 19mmx0.3mmx15m | Серый | 50 |
| KC73(770) | 19mmx0.5mmx15m | Серый | 50 |
| KC73C770) | 25mmx0.3mmx15m | Серый | 50 |
| KC73C770) | 25mmx0.5mmx15m | Серый | 50 |

Примечание: Другие размеры – по запросу.